

## AA-9661S 水性银粉漆树脂

### 物理指标:

外观: 淡黄色透明液体  
固含份: 60%±2  
酸 值: 45~55 mgKOH/g  
粘 度: Z<sub>2</sub>~Z<sub>4</sub> (25°C/Gardner)  
溶 剂: NBA/DPM

### 特 性:

- AA-9661S 为水溶性丙烯酸树脂, 同氨基树脂搭配使用;
- 烘烤后的漆膜附着力优、银粉排列优、白度佳;
- 亦可以直接研磨分散色浆;

### 参考配方:

AA-9661S:	50%
DMEA:	4~5%
水性甲醚化氨基树脂	10~12%
水性银粉:	6~8% (粒径 18)
流平剂:	0.1% 迪高 425
润湿剂:	0.2% 迪高 500
助溶剂:	14~16% 乙醇/PM/DPM=4/3/3
封闭型聚胺酯:	适量
去离子水:	14~16%

**添加顺序:** 先将水性银粉用适量助溶剂分散均匀, 依次加入 AA-9661S 树脂, 氨基树脂, 再加入 DMEA, 搅拌均匀, 用 PH 试纸测其 PH 值 7.0~7.5 之间, 然后依次加入其他原料; 2. 喷涂时再加入 30% 的去离子水。

### 包装与注意事项:

200KG/桶;  
贮存于阴凉通风、干燥处, 避免高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C;  
有效贮存期自包装之日起 12 个月;

苏州青田新材料有限公司  
ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号  
Http: [www.szqthg.com](http://www.szqthg.com) [www.szqtxcl.com](http://www.szqtxcl.com)

TEL: 0512-67227669  
FAX: 0512-67220669  
企业 QQ: 993491112