

AA-9075 封闭型异氰酸酯

描述:

AA-9075 是以不黄变异氰酸酯为单体的改性聚合物, 在较低温度下即可解封与含活性氢的羟基、胺基等聚合物发生交联反应, 生成高分子链成膜物, 此成膜物能有效增进耐高温性和耐黄变性。

物理指标:

外观: 透明至微黄色澄清液体

固含份: 70%±2 (90°C/60min)

粘度 (Mpa.s 25°C): 400~900

NCO 含量: 11.1±0.2 %

溶剂: 醋酸丁酯

解封闭条件: 不含催化剂状态下: 150°C、60min;

加入 1% DBTDL 催化剂 130~140°C、30min;

特性:

- 本品作为潜伏性固化剂, 适用于电泳漆、高性能烤漆和卷涂、汽车底漆体系;
- 亦可以与固化剂配套二道底漆和面漆使用, 提升产品的耐黄变性、柔韧性、抗冲击强度和光泽度, 以及增进对基材的附着、耐水性;
- 避免使用脂肪烃类溶解稀释, 会导致产品析出分层。

储存注意事项:

30KG/铁桶; 200 KG/大桶;

1、开启后如未使用完, 请立即密封, 并远离火种和防止静电;

2、请在阴凉、通风、干燥处贮存; 本品保质期为 12 个月;

苏州青田新材料有限公司

ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号

Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112